






SECTION A-A
SCALE 1 : 1


Entrée : Femelle 2" S60X6
Sortie : Femelle 1" Pas Gaz
Poids : 0,12 kg

Polypropylène renforcé fibre de verre

Rigidité élevée et bonne dureté, chargé à 30% en fibre de verre.

Résistance chimique

Le P/P est résistant aux solutions aqueuses des sels inorganiques, acides et alcalins, même en cas de forte concentration et à une température élevée. En revanche, le P/P est attaqué par certains agents oxydant comme le concentré de nitrique ou l'acide sulfurique.





Résistance aux micro-organismes

Le P/P ne fournit pas un milieu nutritif pour des micro-organismes et ne peut donc pas être attaqué par ceux-ci.

Contact avec aliments

Le P/P utilisé est conforme à la plupart des règles de conditionnement des aliments des pays européens et de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis.




SECTION A-A
SCALE 1 : 1


Input : Female 2" S60X6

Outlet : Female 1" BSP

Weight : 0,12 kg

Glass-fibre reinforced polypropylene

The polymer used is a controlled rheology grade with tight molar mass distribution and low warpage. With 30% by weight chemically coupled glass fibres. High rigidity and good toughness, low creep under load, even at elevated temperatures.

Chemical resistance

P/P is resistant to aqueous solutions of inorganic salts, acids and alkalis even at relatively high concentration and raised temperature. By contrast it is attacked by oxidising agents such as concentrated nitric acid or fuming sulphuric acid (oleum).

Resistance to micro-organisms

P/P does not provide a nutrient medium for microorganisms and is therefore not subject to attack by them.

Contact with food

The P/P used complies with most requirements of the food packaging regulations of the European Countries and the Food and Drug Administration (FDA) in the USA.

