WINDFLEX® 600 PU AL nouveau

250 / 30 mbar

(EU) N°10/2011

PHTHALATES < 0,1 %

+90 / - 40 °C

Gaine souple en polyuréthane-ether, renforcée par une spire en acier cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.

Mise à l'équipotentialité de l'installation par liaison de la spirale acier à la terre. Matière polyuréthanne classée ininflammable UL94 V2. Sans halogène.



LA GAINE WINDFLEX® 600 PU AL CONVIENT POUR LE PASSAGE DE POUDRES ET DE GRAINES ALIMENTAIRES

1. Spire en acier galvanisé
2. Paroi en polyuréthane translucide

APPLICATIONS

- Ventilation
- Evacuation d'air et de fumées
- Extraction de vapeur d'huile
- Aspiration de farines, poudres alimentaires et pharmaceutiques

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie en général
- Industrie du bois
- Agro-alimentaire
- Pharmaceutique

Marquage ↓ WINDFLEX® 600 PU (EU) N°10/2011 ↓ Ø int [N° lot] Made in France

AVANTAGES

La gaine WINDFLEX® 600 PU AL allie extrême flexibilité et très grande résistance mécanique, conférées par la qualité de sa paroi 100% polyuréthane base éther. D'une excellente résistance à l'abrasion et aux flexions répétées, elle est aussi remarquable pour sa large plage de température de service et sa très bonne compressibilité.

RACCORDS

Colliers métalliques monofils habituels. Le simple vissage de deux longueurs de même diamètre peut également convenir dans certains cas (petits diamètres). Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 104 à 107 colonne C.

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucide 10 m
40	0/+2,0	0,6	250	250	25	dispo
51	0/+2,0	0,6	290	250	32	071173
102	0/+4,0	0,6	560	90	63	070855
120	0/+4,0	0,6	710	80	74	070922
127	0/+4,0	0,6	750	80	78	070856
152	0/+5,0	0,6	900	60	94	dispo
160	0/+5,0	0,6	940	60	99	071148
180	0/+5,0	0,6	1060	50	111	dispo
203	0/+5,0	0,6	1250	50	125	dispo
254	0/+5,0	0,6	1560	50	157	dispo
305	0/+6,0	0,6	1880	30	188	dispo

2,6 m

LIVRAISON EN COURONNES SAUF ARTICLES COMPRESSÉS

m